



## **TEST REPORT**

우 22829 인천광역시 서구 가재울로 68(가좌동)

TEL (043)211-6144 FAX (043)211-6148

접 수 일 자: 2022년 07월 25일

시험완료일자: 2022년 09월 01일

성적서번호: TAK-2022-101667

대 표 자:김서희

체 명: (주)테시코리아

소 : 충북 청주시 서원구 남이면 청남로 1042

료 명:마자론 점토기와

## 시 험 결 과

			97,480,6694,467936	
시험항목	단위	시료구분	결과치	시험방법
휨파괴하중	N	1	2 084.4	KS F 3510: 2019
휨파괴하중	N	2	2 113.5	KS F 3510: 2019
휨파괴하중	N	3	2 031.8	KS F 3510: 2019
흡수율	%	1	3.3	KS F 3510: 2019
흡수율	%	2	3.4	KS F 3510: 2019
흡수율	%	3	3.8	KS F 3510: 2019
내동해성	_	1	이상없음	KS F 3510: 2019

휨파괴하중 · 지간거리 : 200 mm - 용 도 : 품질관리용

비 고 : 1. 이 성적서는 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명으로 시험한 결과로써 전체 제품에 대한 품질을 보증하지 않으며 성적서의 진위확인은 홈페이지(www.ktr.or.kr) 또는 QR code로 확인 가능합니다.

2. 이 성적서는 홍보, 선전, 광고 및 소송용 등으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다. 3. 이 성적서는 원본(재발행 포함)만 유효하며, 사본 및 전자 인쇄본/파일본은 결과치 참고용입니다.

Kim Sun Hyuk

작성자 : 김선혁 Tel: 032-570-9642 Jun-Seo Park

기술책임자: 박준서

Tel: 1577-0091(ARS ①→④)

2022년 09월 01일

## KTR 한국화학융합시험연구원장



위변조 확인용 QR code

Page: 1 of 1

전자문서본은 시험결과에 대한 참고용입니다.

전자문서본(Electronic Copy)

